

TUYAU ELECTROSTEEL® TT (NF EN 598:2009)

ASSAINISSEMENT


Tuyau fonte ductile équivalent Classe K7 - DN 80 à 1200 à emboîtement automatique

○ pour joint standard type TYTON ou TYTFAST® NBR,

○ pour joint verrouillé type « Vi+ »* NBR,

avec revêtement extérieur en alliage de zinc-aluminium (400 g/m²) ou zinc pur (200 g/m²) et revêtement renforcé Tout-Terrain « TT ».

* DN 80 à 600



DN (mm)	Classe	L (m)	Épaisseur nominale « e » (mm)	Rigidité diamétrale (kN/m ²)	PFA équivalente non verrouillé avec joint TYTON (bar)	Déviations angulaires sur tuyau non - verrouillé	PFA équivalente verrouillé avec joint TYTON Vi+ (bar)	Déviations angulaires sur tuyau verrouillé	DE fût (mm)	DI emboîtement (mm)	Dia B emboîtement (mm)
80	K7	5.5	5.0	1270	40	5°	16	3°	99 - 95.3	99.5 - 101.5	142*
100	K7	5.5	5.0	710		5°		3°	119 - 115.2	119.5 - 121.5	163*
125	K7	5.5	5.0	380		5°		3°	145 - 141.2	145.5 - 147.5	188*
150	K7	5.5	5.0	230		5°		3°	171 - 167.1	171.5 - 173.5	216*
200	K7	5.5	5.1	105	38	4°	10	3°	223 - 219.0	223.5 - 226.5	273*
250	K7	5.5	5.3	66		4°		3°	275 - 270.9	275.5 - 278.0	326*
300	K7	5.5	5.6	47		4°		3°	327 - 322.7	327.5 - 330.3	382*
350	K7	5.5	6.0	40		3°		3°	379 - 374.6	379.5 - 382.3	435*
400	K7	5.5	6.3	31	28	3°	-	3°	430 - 425.5	430.5 - 433.6	491*
450	K7	5.5	6.7	26		3°		-	481 - 476.4	481.5 - 484.8	543*
500	K7	5.5	7.0	22		3°		11	533 - 528.2	533.5 - 536.9	600*
600	K7	5.5	7.7	18		3°		10	636 - 631.0	636.5 - 640.2	710*
700	K7	5.5	9.6	23	27	2°	-	-	739 - 733.7	739.5 - 744.0	820*
800	K7	5.5	10.4	20		2°		-	843 - 837.5	843.5 - 848.3	932*
900	K7	5.5	11.2	18		2°		-	946 - 940.2	947.0 - 952.0	1047*
1000	K7	5.5	12.0	16		2°		-	1049 - 1043.0	1050.0 - 1055.0	1159*
1100	K7	5.5	14.4	22	29	2°	-	-	1152	1156.3	1264*
1200	K7	5.5	15.3	20		2°		-	1255	1260.0	1377*

* dimensions indicatives.

Domaine d'application :

- Utilisable pour les réseaux sous-pression d'eaux usées et réseaux gravitaires.

Principales caractéristiques :

- Classe d'épaisseur conforme à la norme HEN 598-2009;
- Revêtement extérieur renforcé : Zinc de masse minimum 200 g/m² + revêtement époxy rouge brun d'épaisseur minimum 100 microns + bande Tout-Terrain «TT» + Manchon thermo-rétractable au niveau de l'emboîtement;
- Revêtement intérieur : mortier de ciment alumineux centrifugé résistant à l'abrasion et H₂S;
- Joint automatique type TYTON ou TYTFAST® (réseaux gravitaires uniquement) en Nitrile (NBR) : étanche et imperméable;
- Verrouillage par bague de joint type TYTON Nitrile (NBR) « Vi+ » sans boulon : étanche et imperméable.

Compatibilité du revêtement extérieur avec les sols :

Les tuyaux en fonte ductile ELECTROSTEEL® TT, dotés d'un revêtement extérieur Zinc pur + revêtement TT, peuvent être utilisés dans les sols suivants :

- des sols tourbeux et acides;
- des sols contenant des déchets, des cendres, des scories ou contaminés par certains déchets ou effluents industriels;
- des sols situés sous le niveau de la nappe phréatique ayant une résistivité inférieure à 500 Ω cm;
- en présence de courants vagabonds liés à la présence de voies SNCF, de TRAMWAY, de conduites protégées dotées d'une protection cathodique et de lignes HTA.

Compatibilité du revêtement intérieur avec les eaux :

Les canalisations en fonte ductile ASSAINISSEMENT, munies d'un revêtement intérieur à base de mortier de ciment alumineux (résistant à l'abrasion), peuvent être utilisées pour véhiculer tous les types d'eaux usées dont le pH est compris entre 4 et 12.

Pour d'autres types d'eau, les limites d'emploi sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Caractéristiques des eaux	Revêtement ciment alumineux
Valeur minimale de pH	4
Teneur maximale (mg/l) en :	
CO ₂ agressif	Non limité
Sulfate (SO ₄ ⁻)	Non limité
Magnésium (Mg 2+)	Non limité
Ammonium (NH ₄ ⁺)	Non limité

ELECTROSTEEL se réserve le droit de modifier ces spécifications techniques, notamment en fonction de l'évolution des normes.

